



LIJMSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS



# Ardal Primer

## Hechtingsverbeteraar

### Product

Ardal Primer is een gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel voor poreuze, zuigende ondergronden. Geschikt voor binnen- en voor buitentoepassingen. Primer wordt gebruikt als voorbehandeling voorafgaand aan het afdichten, egaliseren en verlijmen met Ardal producten. Het is eenvoudig met een kwast/roller aan te brengen. Primer hoeft men niet te verdunnen. Vochtgevoelige ondergronden worden beschermd en de zuigkracht wordt verminderd. Met Primer bereikt men een betere hechting op poreuze, zuigende ondergronden. Primer is oplosmiddelvrij en praktisch reukloos en daarmee ook te gebruiken in kleine eventueel gesloten ruimten.

### Toepassingen

Ardal Primer is geschikt als voorbehandeling op poreuze, zuigende ondergronden, zoals:

- Gipspleisterwerk, gipskartonplaten, gipsvezelplaten, gipsbouwplaten.
- Gasbeton, beton.
- Houtspaanplaten.
- Kalk- en cementpleisterwerk.

### Eigenschappen

- Geschikt als hechtverbeteraar voor egaliseermiddelen en tegellijmen.
- Oplosmiddelvrij.
- Gebruiksklaar.
- Praktisch reukloos.
- Geschikt voor vloerverwarming.
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Geschikt voor zuigende ondergronden.
- Geschikt voor wand en vloer.
- Geschikt voor natte ruimten.

### Verwerking

**Ondergrond:** De ondergrond moet aan de eisen volgens DIN 18 365 voldoen. De ondergrond moet vooral vast, schoon, blijvend droog en vrij van scheidingslagen en reinigingsmiddelen zijn. Oude wateroplosbare lijmresten volledig verwijderen. Oude water vaste lijmresten zoveel mogelijk mechanisch verwijderen.

**Aanbrengen:** Primer vóór gebruik goed doorroeren/schudden. Daarna met een kwast/roller kruiselings, gelijkmatig aanbrengen. Eén dunne laag volstaat in de meeste gevallen. Plasvorming vermijden. Voorwerpen met gevoelige oppervlakken of bestaande werkvloeren eventueel afdekken. Na het drogen kan begonnen worden met verlijmen of kan er een afdichting met FlexDicht worden aangebracht.

**Reinigen van het gereedschap:** Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.



## Ardal Primer

### Technische kenmerken

Samenstelling	gemodificeerd acrylhars
Consistentie	dun vloeibaar
Kleur	lichtgroen
Verwerkingstemperatuur	niet onder +3°C
Droogtijd	ca. 2 uur bij 20°C en 60% RV, afhankelijk van de ondergrond en de zuigkracht
Soortelijk gewicht	ca. 1,0 kg/l
Verbruik	ca. 80 - 150 g/m <sup>2</sup> , afhankelijk van de ondergrond en de zuigkracht
Giscode	D 1

Kleur	Verpakking	Artikelcode
lichtgroen	flacon 1 kg	244982
lichtgroen	jerrycan 5 kg	244984

### Opslag en stabiliteit

In ongeopende, originele verpakking minstens 6 maanden houdbaar. Koel en droog bewaren. Primer is niet vorstgevoelig. Bevroren Primer voorzichtig verwarmen en goed doorroeren/schudden.

### Informatie aanvraag

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

#### Bostik B.V.

Postbus 303  
5201 AH 's-Hertogenbosch  
Tel: +31 (0)73 6 244 244  
Fax: +31 (0)73 6 244 344  
E-mail: [infonl@bostik.com](mailto:infonl@bostik.com)  
Internet: [www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
Tel: +32 (0)9 255 17 00  
Fax: +32 (0)9 255 17 01  
E-mail: [info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
Internet: [www.bostik.be](http://www.bostik.be)